

Materialdatablad CJP

Egenskaper	Visijet® C4 Spectrum™
Färg Color	CMY Continuous CMY
Hårdhet, Shore D Hardness, Shore D	79
Böjbrottsgräns Flexural Strength	36,5 MPa
Böjmodul Flexural Modulus	1125 MPa
Draghållfasthet Tensile Strength	24,8 MPa
E-Modul Tensile Modulus	1600 MPa
Brottöjning Elongation at Break	3,6 %
Värmebeständighet Heat Deflection (HDT)	57 °C