

Egenskaper	PDX	Duraform® ProX
Färg Colour	Svart Black	Vit White
Densitet (sintrad) g/cm ³ Density (sintered) g/cm ³	Ca 1,2	Ca 0,96-0,98
Böjbrottsgräns Flexural Strength	132 Mpa	63-65 Mpa
Böjmodul Flexural Modulus	7330 MPa	1595-1690 Mpa
Draghållfasthet Tensile Strength	85 Mpa	47-51 Mpa
E-Modul Tensile Modulus	8300 MPa	1740-1905 Mpa
Brottöjning Elongation at Break	5%	13-15 %
Värmebeständighet Thermostability	Ca 175 °C	Ca 175 °C
Smältpunkt Melting point	180-185 °C	180 °C
Övrigt	Elektriskt ledande material Kolfiber förstärkt polyamid	Nylon/Polyamid